

プロダクトデータシート

Sikagard®-6060 S

スプレータイプ 瀝青系アンダーボディーコーティング エアゾール缶

代表的な製品データ (その他の情報は安全データシートを参照)

主成分	瀝青溶液
色 (CQP001-1)	ブラック
硬化機構	空気乾燥
固形分	33 %
施工温度範囲	15 ~ 25 °C
フィルム厚	ウェット 400 µm ドライ 150 µm
タックフリータイム	75 分 ^A
乾燥時間	2.5 時間 ^A
適用温度範囲	- 25 ~ 80 °C
保存期間	24 か月 ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. h.

B) 5 ~ 25 °C で保管

製品概要

Sikagard®-6060 Sは、優れた防錆性と制音性能を備えた、エアゾール缶入り、速乾性の瀝青系クイックリペアー用保護コーティング剤です。自動車のアンダーボディーへの効果的な保護材として適しています。Sikagard®-6060 Sは、糸引きや曇りがなくスプレーでき、液だれがありません。

Sikagard®-6060 Sは、前処理を行わなくても、さまざまな塗料、金属用プライマー、金属、PVCに非常に良好な接着性を示します。

乾燥後も強固なコーティングが残り、金属を衝撃や腐食から保護します。

特長

- 塗布器具不要(エアゾール缶)で使いやすい
- 卓越した施工性 (流れ跡や滴りがない)
- 多様な被着材への良好な接着性能
- 非常に優れた、防音性と耐振性
- 速乾性
- 融雪剤(塩)に対する耐性
- 高い固形分

適用範囲

Sikagard®-6060 Sは、上塗り塗装が不要なタイヤハウスや車の下回りなど、見えない部位のクイックリペアーに使用されるスプレータイプの防錆コーティング剤です。

本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。

耐薬品性

Sikagard®-6060 Sは、水、海水、塩噴霧、油脂、アルカリ、酸に対して耐薬品性があります。

上記は一般的な情報です。特定な用途についての情報は、ご要望に応じて提供いたします。

施工方法

下地処理

表面は清潔で乾燥させ、錆、ホコリ、グリスを完全に除去してください。被着材が無垢の金属（例：コーティングされていないスチールなど）の場合、耐腐食性を強化するための前処理が必要です。

施工

使用する前に缶を約40回振ってください。スプレーする前に隣接する面を覆います。缶を直立させて保持し、室温で25cm離れたところから、均一なコートにするため縦横の動きでスプレーします。

Sikagard®-6060 Sは、垂れることなく施工できます。厚塗りが必要な場合、間で塗布層を乾燥させます。プレーキ、エンジン、排気システムの部品にはスプレーしないでください。

使用後は、缶を逆さまにし、短時間スプレーしてノズルをきれいにしてください。

除去

硬化前のSikagard®-6060 Sは、Sika®Remover-208、または他の適切な溶剤を用いて工具や機器から取り除いてください。硬化後は機械的に取り除くしかありません。手など皮膚に付着した場合は、直ちにSika®Cleaner-350Hまたは適切な工業用ハンドクリーナーおよび水で洗い流してください。溶剤は使用しないでください。

上塗り塗装

Sikagard®-6060 Sは、上塗り塗装はできません。

その他の情報

以下の資料はご要望に応じて提供いたします。

- 安全データシート(SDS)

荷姿

エアゾール缶	500 ml
--------	--------

データについて

このプロダクトデータシートに記載されたすべての技術データは、研究所でのテストを基にしています。実際の測定データは、当社ではコントロールできない環境の相違のために異なる可能性があります。

健康と安全に関する情報

化学製品の安全な運搬・作業・保管・廃棄を行うために、物質、環境、毒性その他の安全性に関する情報が記載された安全データシートの最新版を、必ずご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照ください。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

プロダクトデータシート

Sikagard®-6060 S

Version 02.01 (03 - 2023), ja_JP

013913010603001100

シーカ・ジャパン株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7

赤坂Kタワー7F

Phone: 03-6434-7291

jpn.sika.com



認証取得：
平塚・小野・新南陽



認証取得：
平塚・小野・新南陽

