

## テクニカルデータシート

# シーカ® ポゾリス® 78 P

(旧製品名: マスターポゾリス 78P)

多目的 AE 減水剤 標準形 (I 種)

## 概要

シーカ® ポゾリス® 78 P [Sika® Pozzolith®-78 P] は、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の AE 減水剤・標準形 (I 種) に適合する良質な液状製品です。

シーカ ポゾリス 78 P は、セメントの分散作用と良質な連行空気泡との相互作用により、コンクリートの単位水量を大幅に減少することができます。

また、コンクリートのワーカビリティー、強度発現性、耐凍害性、水密性、並びに中性化に対する抵抗性などを向上することができ、耐久性に優れたコンクリートが製造できます。

## 特長

- シーカ ポゾリス 78 P は、多目的な用途に対応できる機能性を高めた AE 減水剤で、使用目的のコンクリートを経済的に製造することができます。
- 従来の AE 減水剤よりも単位水量を大幅に減少できます。
- ワーカビリティーが著しく改善され、ブリーディングおよびコンクリートの沈下が減少します。
- 耐久性に優れた高品質のコンクリートが製造できます。
- ポンプ圧送性が改善できます。

## 主成分および物性

主 成 分	外 観	密 度 (g/cm <sup>3</sup> 、20°C)	全アルカリ量* (%)	塩化物イオン量* (%)
変性リグニンスルホン酸化合物とセルロースエーテルの複合体	暗褐色液体	1.06~1.10	1.1	0.03

\*全アルカリ量、塩化物イオン量は分析値例です。

## 用途

レディーミキストコンクリート、流動化コンクリート、単位水量を低減する必要がある耐久性に優れたコンクリートなど、一般的の土木・建築用コンクリートに幅広くご使用いただけます。

## 使用量と使用方法

- シーカ ポゾリス 78 P の標準的な使用量は、セメント質量に対して 1.0% ですが、使用目的に応じてセメント質量に対して 0.6 ~ 1.5% の範囲で、目標の性能が得られるよう試し練りによって定めてください。
- 本剤は、コンクリートの練混ぜ時に原液でご使用ください。また、単位水量の一部となりますので、使用量に応じて練混ぜ水量を補正してください。

## 空気量の調整方法

シーカ ポゾリス 78 P には、基本タイプの他に空気量調整タイプがあります。また、コンクリートの空気量の調整には、当社の空気量調整剤を別途計量して調整する方法もありますので、当社セールスマンにご相談ください。

## 性能

JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」による性能評価例

試験項目		AE減水剤 標準形規定値	試験値	評価
減水率(%)		10以上	12	適合
ブリーディング量の比(%)		70以下	54	適合
凝結時間の差(min)	始発	-60~+90	+35	適合
	終結	-60~+90	+30	適合
圧縮強度比(%)	材齢7日	110以上	127	適合
	材齢28日	110以上	116	適合
長さ変化比(%)		120以下	99	適合
凍結融解に対する抵抗性(相対動弾性係数%)		60以上	98	適合

使用材料／セメント：普通ポルトランドセメント3種混合

細骨材：大井川水系陸砂（表乾密度：2.58g/cm<sup>3</sup>、FM：2.85）

粗骨材：青梅産硬質砂岩碎石（表乾密度：2.65g/cm<sup>3</sup>、MS：20mm）

混和剤：シーカ ポゾリス 78 P (C×1.0%)

## 現場試験結果例

(常温：21°C)

混和剤	W/C (%)	s/a (%)	単位量 (kg/m <sup>3</sup> )		スランプ (cm)	空気量 (%)	凝結時間 (時一分)		圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	
			W	C			始発	終結	7日	28日
市販AE減水剤 (標準形)	250ml/C =100kg	60	177	295	18.0	4.7	6-30	8-40	26.2	36.1
78 P	1.0		175	292	18.0	4.7	6-25	8-35	26.8	36.4

使用材料／セメント：普通ポルトランドセメント（密度：3.16g/cm<sup>3</sup>）

細骨材：陸砂と山砂の混合砂（密度：2.59g/cm<sup>3</sup>、FM：2.69）

粗骨材：碎石（MS：20mm、密度：2.62g/cm<sup>3</sup>）

## 使用及び取り扱い上の注意

- 本製品を誤って過剰に使用した場合、標準使用量の3倍以上になりますと、コンクリートの凝結は著しく遅延し、空気量も過大となりますので、特にご注意ください。
- 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹼で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
- 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
- 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
- 本製品は他の混和剤や雨水・異物等の混入がないように、また凍結しないように保管してください。（凍結温度：-2°C）
- 凍結した場合は、温めながら静かに攪拌し、融解させてからご使用ください。
- 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート（SDS）をお読みください。

## 荷姿

原液：21kgポリ内装箱、バルク

### 規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

### 免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F

Phone: 03-6434-7291

Jpn.sika.com

2024.10. ver.1

BUILDING TRUST

