

テクニカルデータシート

# シーカ® ビスコクリート® SP 8 LS / SP 8 LSR

(旧製品名: マスターグレニウム SP8LS / SP8LSR)

ポリカルボン酸エーテル系 高性能AE減水剤

シーカ® ビスコクリート® SP 8 LS [Sika® ViscoCrete® SP 8 LS] および SP 8 LSR は、ともに JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の規定に適合する良質な高性能AE減水剤で、シーカ ビスコクリート SP 8 LS は標準形(1種)になりシーカ ビスコクリート SP 8 LSR が遅延形(1種)の混和剤です。

これらの高性能AE減水剤は、単位水量の低減、流動化コンクリートの代替、高強度コンクリートなどに使用しますと優れた効果を発揮します

## 特 長

1. 従来のAE減水剤よりも単位水量を大幅に減少させることができます。
2. ワーカビリティが著しく改善されブリーディングおよびコンクリートの沈下が減少します。
3. 配向ポリマーの作用によりスランプロス大幅に低減します。
4. 環境温度や練混ぜ条件などに伴うフレッシュ性状の変化を小さくできます。
5. 水密性が著しく向上します。
6. 中性化ならびに凍結融解など、気象作用に対する抵抗性が向上します。
7. すりへり、摩耗などの機械的作用ならびに化学的侵食作用等に対する抵抗性が向上します。

## 用 途

レディーミクストコンクリート、流動化コンクリート、高強度コンクリート、高流動コンクリートなど一般の土木・建築用コンクリートに幅広くご使用いただけます。

## 主成分および物性

種 類	主 成 分	外 観	密度 (g/cm <sup>3</sup> 、20°C)	全アルカリ量* (%)	塩化物イオン量* (%)
SP 8 LS	ポリカルボン酸エーテル系化合物と配向ポリマーの複合体	赤褐色液状	1.00~1.07	0.6	0.01
SP 8 LSR	ポリカルボン酸エーテル系化合物と配向ポリマーの複合体	赤褐色液状	1.03~1.10	1.3	0.01

\*全アルカリ量・塩化物イオン量は分析値例です。

## 使用量と使用方法

1. シーカ ビスコクリート SP 8 LS およびシーカ ビスコクリート SP 8 LSR の標準的な使用量は、セメント質量に対して0.9%です。しかし、使用材料、ミキサの種類、コンクリート温度等により使用量が変化しますので、0.5~3.0%の範囲で目標の減水率が得られるように試し練りによって使用量を定めてください。
2. シーカ ビスコクリート SP 8 LS およびシーカ ビスコクリート SP 8 LSR は、練混ぜ水と同時に混合しますので、使用量に応じて単位水量を補正してご使用ください。

## 空気量の調整方法

シーカ ビスコクリート SP 8 LS およびシーカ ビスコクリート SP 8 LSR には、基本タイプの他に空気量調整タイプがあります。また、コンクリートの空気量の調整には、当社の空気量調整剤を別途計量して調整する方法もありますので、当社セールスマンにご相談ください。

# 性能



## シーカビスコクリート SP 8 LS 標準形 (1種)

JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」による性能評価例

試験項目		高性能AE減水剤 標準形規定値	試験値	評価
減水率 (%)		18以上	18	適合
ブリーディング量の比 (%)		60以下	29	適合
凝結時間の差 (min)	始発	-60~+90	+70	適合
	終結	-60~+90	+65	適合
圧縮強度比 (%)	材齢 7日	125以上	159	適合
	材齢28日	115以上	135	適合
長さ変化比 (%)		110以下	98	適合
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60以上	99	適合
経時変化量	スランブ (cm)	6.0以下	0.5	適合
	空気量 (%)	±1.5以内	+0.2	適合

使用材料 / セメント: 普通ポルトランドセメント3種混合 粗骨材: 青梅産硬質砂岩砕石 (密度 2.65g/cm<sup>3</sup>, MS20mm)  
 細骨材: 大井川水系陸砂 (密度 2.60g/cm<sup>3</sup>, FM2.67) 混和剤: シーカビスコクリート SP 8 LS (C×0.9%)

スランブの経時変化室内試験結果例




## シーカビスコクリート SP 8 LSR 遅延形 (1種)

JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」による性能評価例

試験項目		高性能AE減水剤 遅延形規定値	試験値	評価
減水率 (%)		18以上	18	適合
ブリーディング量の比 (%)		70以下	38	適合
凝結時間の差 (min)	始発	+60~+210	+145	適合
	終結	0~+210	+140	適合
圧縮強度比 (%)	材齢 7日	125以上	160	適合
	材齢28日	115以上	144	適合
長さ変化比 (%)		110以下	99	適合
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60以上	97	適合
経時変化量	スランブ (cm)	6.0以下	0.0	適合
	空気量 (%)	±1.5以内	±0.0	適合

使用材料 / セメント: 普通ポルトランドセメント3種混合 粗骨材: 青梅産硬質砂岩砕石 (密度 2.65g/cm<sup>3</sup>, MS20mm)  
 細骨材: 大井川水系陸砂 (密度 2.60g/cm<sup>3</sup>, FM2.67) 混和剤: シーカビスコクリート SP 8 LSR (C×0.9%)

スランブの経時変化室内試験結果例



## 使用及び取り扱い上の注意

1. 本製品を推奨する使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、弊社営業担当に別途ご相談ください。
2. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
3. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
4. 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹸で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
5. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
6. 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた廃棄業者に処理を委託してください。
7. 本製品は他の混和剤や雨水・異物等の混入がないように、また凍結しないように保管してください。(凍結温度：-2℃)
8. 凍結した場合は、温めながら静かに攪拌し、融解させてからご使用ください。
9. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート（SDS）をお読みください。

## 荷 姿

21kg ポリ内装箱、バルク

### 規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

### 免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。