

1成分形ポリウレタン系 中モジュラスタイル

シーカフレックス® 11FC



荷 姿:320mL×10本/ケース×2

色 :グレー

主用途:水路目地、ボックスカルバート目地、防火貯水槽の
目地、マンホール目地、ボックスガレージ目地

ホルムアルデヒド放散量区分:JSIA F☆☆☆☆

● シーリング材性状

外観				グレー色ペースト状	
JIS A5758 に基づく性能	スランプ(mm)	縦	5°C	0	
			50°C	0	
	スランプ(mm)	横	5°C	0	
			50°C	0	
	弾性復元性(%)			—	
	被着体			—	
	引張応力(N/mm²)	23°C	—	—	
			-20°C	—	
定伸長下での接着性	23°C	—	—	—	
			-20°C	—	
	圧縮加熱・引張冷却後の接着性			—	
	水浸漬後の定伸長下での接着性			—	
体積損失(%)			10.0	—	
耐久性区分			—	—	

参考となる 性状	有効期間(月)		9
	押出し性(秒)	5°C	7
		23°C	2
	指触乾燥時間(23°C・時間)		1
	密度(g/mL)		1.2

H型引張 接着性※	被着体	応力・伸び		50%引張応力 N/mm²	最大引張応力 N/mm²	最大荷重時の伸び N/mm²
		条件	条件			
		養生後	23°C			
モルタル		加熱後	23°C	0.68	0.91	190
		水浸漬後	23°C	0.42	0.65	390

※JIS A1439に準拠し、数値は代表値です。

乾燥時間(分)	5°C	60以上
	23°C	30以上
	35°C	15以上
塗布後有効時間(時間)		8
開栓後有効時間(不使用時密栓)		当日内
有効期間(月)		9
含有溶剤		酢酸エチル 酢酸ブチル メチルエチルケトン
主な適用被着体		アルミニウム・コンクリート

●プライマーの施工時には、はみ出しや飛散をご注意ください。プライマーは完全に硬化すると下地に強固に接着し、有機溶剤にも溶解しなくなります。

除去を行う際には、施工当日のなるべく早い時間帯にトルエンなどを染み込ませたウエスなどできれいに拭き取って下さい。

硬化後に削り取るなどの処置をした場合、除去の際に下地を傷つける可能性がありますので、ご注意下さい。

CATALOG No. SJSB-22

ご使用上の注意事項

1. 取扱い作業

- ①取扱い中は保護手袋・前掛けを着用してください。
- ②密室での作業に於いては、換気を充分に行ってください。
- ③作業の状況に応じ、保護メガネ・保護マスク等を着用してください。
- ④取扱い後は手洗い・うがいを十分に行ってください。
- ⑤直接皮膚に触れないようにしてください。
- ⑥眼に入らないようにしてください。
- ⑦蒸気を吸い込まないでください。
- ⑧飲み込まないでください。
- ⑨使用中は禁煙を厳守してください。
- ⑩硬化するまで触れないでください。
- ⑪廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託してください。

2. 応急処置

- ①皮膚に付いた場合はすぐに付着物をウエス等で拭き取り、大量の水と石けんでよく洗ってください。
- ②かゆみや炎症が発症した場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ③眼に入った場合は清浄な水で十分に洗浄し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- ④蒸気を吸って気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。
- ⑤頭痛等の異常がある場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ⑥飲み込んだ場合は大量の水または牛乳を飲ませて吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。

3. 取扱い場所

- ①火気のあるところでは絶対に使用しないでください。
- ②取扱い場所には局所排気装置を設けてください。
- ③子供の手の届く所に置かないでください。

4. 保管

- ①密閉し、直射日光・火気・湿気・水を避け、屋内で保管してください。
- ②有効期限内に使用してください。
- ③開封後は速やかに使い切ってください。

5. 建築用以外の 使用禁止

本品は建築用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないでください。

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。

※本カタログ記載商品は改良のため、仕様は予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本書の記載データ、数値などは当社にて測定した代表値を示したものであり保証値ではありません。

※商品等につきましては、各地域の支店・営業所までお問い合わせください。

本書に記載されている、当社製品の施工及び使用に関する情報およびアドバイス(あわせて以下「本件情報」といいます。)は、Sikaが現時点での知識及び経験に従い誠意をもって提供するものであり、当社製品が適切に保管され、適切に取扱われ、また、Sikaの推奨に従って通常の状況下で適切に施工されることを前提としております。本件情報は、本書に明記された施工条件による施工と明記された製品にのみ適用されます。例えば被着材の変更など、施工条件が変更される場合、または、異なる用途で使用される場合は、Sika製品を使用する前に、Sika技術サービス部門にお問い合わせ下さい。本件情報は、使用者が意図する製品の用途や目的について検証することを免除するものではありません。すべての注文は、Sikaの現時点での販売条件と納品条件に従うことを条件として、受注いたします。使用者は、使用される製品に関する最新のカタログを常に参照して下さい。それらはご要望に応じて営業担当及び弊社ホームページ上から提供いたします。

2023.04 SJ TMSB DPL

