

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 1 成分形可とう性エポキシ樹脂

〔製品名称〕

シーカデュア® EP1NB 919

(旧名称: エバーボンド EP1NB 919)

項 目	性 能 ・ 性 状
主 成 分	変成シリコーン・エポキシ樹脂
外 観 (色)	ライトグレー (粒入り)
使 用 有 効 期 間	9ヶ月

【品質規格】 JIS A 6024:2015 (建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂) による。

品 質 項 目	試験条件	試験結果	品質規格値	
押し出し性 (秒)	低温条件D 5±1℃	10	60 以下	
スランプ B法 (mm)	高温条件C 70±2℃	0	3.0 以下	
引張接着性	引張強さ (MPa)	標準条件E 23±2℃	1.1	1.0 以上
	破壊時伸び (%)	標準条件E 23±2℃	200	10 以上
引張特性 C法	引張強さ (MPa)	標準条件E 23±2℃	1.3	1.0 以上
		低温条件E 0±3℃	1.7	1.0 以上
		加熱劣化条件 80±3℃	1.4	1.0 以上
	破壊時伸び (%)	標準条件E 23±2℃	170	30 以上
		低温条件E 0±3℃	210	30 以上
		加熱劣化条件 80±3℃	160	30 以上
加熱減量 B法	質量変化率 (%)	高温条件D 80±3℃	1	5 以下