

製品情報

ダイナ NS ステップ

基本的な製品データ

1 滑性ビニル床シート(階段用)

項目	性状・性能		備考・規格
へこみ量(mm)	23°C(A法)	0.77 以上	JIS A1454 高分子系張り床材試験方法 JIS A5705 ビニル床材床シート[FS]
	45°C	1.4 以下	
残留へこみ量(mm)A法	0.14 以下		
加熱による長さ および幅変化率(%)	総合値 -0.13 以上		
退色性	100 時間照射後(級)	5	
滑り性 (滑り抵抗係数 C.S.R・S 値/20°C)	乾	0.7 以上	
	湿	0.5 以上	
耐汚染性	2% 水酸化ナトリウム	表面状態に影響なし	
	5% 塩酸		
	セメントペースト		
耐摩耗性	質量変化 1000 回転(mg/mm ²)	0.08~0.10	JIS A 1453 建築材料及び建築構成部分の 摩耗試験方法(研磨紙法)
	摩耗深さ 1000 回転(mm)	0.07~0.09	

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があります。そのコピーはリクエストに応じて提供されます。