

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 1 成分形仮止めシール材

〔製品名称〕 グラウトパッカー 1

項 目	性能・性状
主成分	変成シリコン樹脂
使用有効期間	9 ヶ月

【社内規格に基づく性能試験】

品質項目	測定値	社内品質規格値	備考
外観	異常なし	異物の混入がないこと	目視確認法
スランプ性 (mm)	0	3 mm以下	幅 30 mm厚さ 3 mmで塗布
比重	1.6	1.6±0.1	比重リング測定法
粘度 (MPa・s /23℃)	808,000	800,000±300,000	B8U 型粘度計
タックフリー (分/23℃)	15	1 時間以内	JIS A 1439
貯蔵安定性	異常なし	ペースト状であること	50±5℃×24 時間
24 時間後の接着性と剥離性	問題なし	適度な接着性があること	歩道板(コンクリート板)に 幅 30 mm厚さ 3 mmで塗布