

試験成績書

硬質ウレタンフォーム クランボード AP

基本的な製品データー

1 断熱材

項目		性状・性能		備考・規格
面 材 材 質		表面	アルミ面材	JIS A9521 2 種 2 号
		裏面	クラフト面材	
厚 み (mm)		20・25・30・35・40・50		
大 き さ (mm)		910 × 1820 1,200 × 1,500(特寸)		
熱 伝 導 率 (w/m・k)平均温度 20℃		0.024 以下		JIS A9521
曲 げ 強 度 (N/cm ²)		15 以上		JIS A9521
圧 縮 強 度 (N/cm ²)		10 以上		JIS A9521
透 湿 係 数 (ng/m ² ・s・Pa)		40 以下		JIS A9521
吸 水 量 (g/100 cm ²)		3.0 以下		JIS A9521
密 度 (kg/m ³)		25 以上		JIS A9521
燃 焼 性	距離(mm)	60 以下		JIS A9521
	時間(秒)	120 以内		

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要がある、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。