

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 エポキシ樹脂モルタル

〔製品名称〕 S Kモルタル

項 目	主 剤	硬化剤
主成分	エポキシ樹脂・防錆材	アミン混合物
外 観	灰白色パテ状	灰黒色パテ状
配合比	主剤：硬化剤 = 2 : 1	
可使時間(分)	約 4 0 (23±2℃・300g)	
混合比重 (23±2℃)	0. 7 5 ± 0. 0 5	
有効期間	1 2 ヶ月	

【品質規格】 JIS A 6024:2015(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂:エポキシ樹脂モルタルの品質)による。

試験項目	試験条件	試験結果	JIS 品質規格値
だ れ	標準条件C 2 3 ± 2℃	形状に異常がなし だれが生じなかった。	形状に異常がなく だれが生じない。
接着強さ B法 (MP a)	標準条件D 2 3 ± 2℃	3. 3	1. 0 以上
	接着耐久性条件	1. 9	1. 0 以上
曲げ強さ A法 (MP a)	標準条件D 2 3 ± 2℃	1 1. 3	1 0. 0 以上
圧縮強さ B法 (MP a)	標準条件B 2 3 ± 2℃	2 7. 4	2 0. 0 以上