

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

Sealing & Bonding Products

先施工エバーコート Zero-1H と後打ち建築用シーリング材との適合性一覧表

先施工1成分塗膜ウレタン防水材「エバーコート Zero1 H」と、後打ちシーリング材との接着試験を行い、良好な仕様を下記表に示す。

先施工 ウレタン防水材	後打ちシーリング材の プライマー	Sikaflex 11FC Quick	Hamatite SC-MS1NB- LM	Hamatite クイック急 NB	Hamatite SC-MS2NB	Hamatite SC-PU2NB	Hamatite SC-PU1NB
エバーコート Zero-1H	No.18		✓		✓		
	No.30	✓		✓		✓	
	No.40	✓	✓	✓	✓		✓
エバーコート Zero-1H + エクセルトップ	No.18		✓		✓		
	No.30	✓					
	No.40		✓	✓	✓		✓
エバーコート Zero-1H + DS トップエコ	No.18		✓		✓		
	No.30	✓				✓	
	No.40		✓	✓	✓		✓

✓: 接着性良好

先施工 ウレタン防水材	後打ちシーリング材の プライマー	Sikaflex 11FC Quick	Hamatite SC-MS1NB- LM	Hamatite クイック NB	Hamatite SC-MS2NB	Hamatite SC-PU2NB	Hamatite SC-PU1NB
エバーコート Zero-1H + DS トップゼロ	No.18		✓		✓		
	No.30	✓				✓	
	No.40		✓	✓	✓		✓
エバーコート Zero-1H + オートトップワン	No.30	✓				✓	
	No.40			✓			✓

✓: 接着性良好

試験内容:

先施工 : エバーコート ZERO-1H にトップコートを施工。その後、23℃・50%RH×7 日間以上養生を実施した。

後打ち : 各シーリング材を打設し、各養生条件(初期、耐水、耐熱)を実施した。その後、シーリング材の手剥離試験を実施し、シーリング材の凝集破壊が 90%以上で接着性良好と判定した。

養生条件: 初期後: 23℃・50%RH×7 日間
耐水後: 初期後+水中 23℃×7 日間
加熱後: 耐水後+80℃×1 日間

備考:

元文書: JP2_SB-2024-0083TAt より抜粋

-以上-

免責事項: 本書に記載されている、当社製品の施工及び使用に関する情報およびアドバイス(あわせて以下「本件情報」といいます。)は、Sika が現時点での知識及び経験に従い誠意をもって提供するものであり、当社製品が適切に保管され、適切に取扱われ、また、Sika の推奨に従って通常の状況下で適切に施工されることを前提としております。本件情報は、本書に明記された施工条件による施工と明記された製品にのみ適用されます。例えば被着材の変更など、施工条件が変更される場合、または、異なる用途で使用される場合は、Sika 製品を使用する前に、Sika 技術サービス部門にお問い合わせ下さい。本件情報は、使用者が意図する製品の用途や目的について検証することを免除するものではありません。すべての注文は、Sika の現時点での販売条件と納品条件に従うことを条件として、受注いたします。使用者は、使用される製品に関する最新のカタログを常に参照して下さい。それらにはご要望に応じて提供いたします。

© 2013 Sika Schweiz AG

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

JP2_SB-2023-0341TAt/V2
2025/01 先施工エバーコート ZERO-1H と後打ちシーリング材との適合性一覧表
ts_sb_support@jp.sika.com

シーカ・ジャパン株式会社
Applied Engineering & Technical Service
Sealing & Bonding
〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1-1

BUILDING TRUST

