

製品情報

Sikaplan(シーカプラン) 20G

基本的な製品データ

1 塩ビシート防水材

項目		物性値		JIS A6008 規格	
		長手方向	幅方向		
寸法 (m)		10	1.54		
厚さ (mm)		2.0			
引張性能	引張強さ (N/cm)	649	640	240以上	
	伸び率 (%)	19	21	15以上	
引裂性能	引裂強さ (N)	213	200	50以上	
温度依存性	試験温度: 60℃	引張強さ (N/cm)	309	308	100以上
	試験温度: -20℃	伸び (%)	18	19	7.5以上
加熱伸縮性状		伸縮量 (mm)	-1.1	-0.2	伸び 2以下 縮み 4以下
劣化処理後 の引張性能	引張強さ比 (%)	加熱処理	105	102	80以上
		促進暴露処理	100	100	80以上
		アルカリ処理	103	101	80以上
	伸び率比 (%)	加熱処理	105	110	70以上
		促進暴露処理	105	105	80以上
		アルカリ処理	105	105	80以上
伸び時の劣化性状		加熱処理	合格	合格	いずれの試験片にも ひび割れがあつては ならない
		促進暴露処理	合格	合格	
		オゾン処理	合格	合格	
接合性状	接合引張強さ(N/cm)	無処理	663		240以上
		加熱処理	634		190以上
		アルカリ処理	667		190以上

試験方法: JIS A6008(合成高分子系ルーフィングシート)補強複合塩ビによる。

※上記物性値は測定データの代表値であり、保証値ではありません。

(認証番号: CECH12002)

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。

2023年4月 Version 01

Name of the file - according to guidelines for EDMS

有効期限 2025年 (更新された場合を除く)

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Kタワー7階

<https://jpn.sika.com/>