

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F  
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 防錆材

〔製品名称〕

シーカデュア® EP-150

(旧名称: エバーボンド EP-150)

項 目	主 剤	硬化剤	備 考
主 成 分	エポキシ樹脂	アミン混合物・防錆材	
外 観	乳白色クリーム状	淡褐色グリス状	目視法
混 合 比 (混合比重:23±2°C)	主剤:硬化剤=2:1 (1.1±0.1g/cm <sup>3</sup> )		比重カップ法
可 使 時 間 (分) (25±2°C:300g)	40		温度上昇法
使 用 有 効 期 限	12ヶ月		

【品質規格】 東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社『構造物施工管理要領』鉄筋防錆材の性能照査項目による。

試験項目	試験結果	品質規格値	
耐アルカリ性試験	塗膜に異常を認めない	塗膜に異常が認められないこと	
鉄筋に対する付着強さ試験(N/mm <sup>2</sup> )	14.3	7.8以上	
防せい性試験	処理部(%)	96	防せい率 50%以上
	未処理部(%)	47	防せい率 -10%以上