

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 エポキシ樹脂系接着剤（5分硬化型）

〔製品名称〕 タキオンパック

項 目		性能・性状
主成分	主 剤	エポキシ樹脂
	硬化剤	ポリチオール
配合比		主剤：硬化剤＝1：1
使用有効期間		12ヶ月

測定項目		測定値	社内規格値
外 観	主 剤	白色パテ状	白色パテ状であること
	硬化剤	黒色パテ状	黒色パテ状であること
混合比重（g/cm ³ ）		1.5	1.5±0.1
可使時間（分）（23±2℃）		4	4±1
硬化時間（分）（23±2℃）		5	5±1
引張剪断強度（N/mm ² ）		16.9	10以上