

製品情報

アスミック NB立上り用

基本的な製品データー

1 ウレタン防水材

〔主剤〕

項目	規格	試験方法	
外観	物理的状態	液体	目視
	色	無色～淡黄色	
NCO含有率[%]	3.8～4.4	JIS K 7301	
粘度[mPa·s]	4,000～12,000	BH型粘度計(23℃)	

〔硬化剤〕

項目	規格	試験方法	
外観	物理的状態	液体	目視
	色	グレー	
	その他	異物混入がないこと ペースト状で揺変性が確認できること	

〔混合物〕

項目	規格	試験方法
引張強さ[N/mm ²]	10.0以上	JIS K 6251
破断時の伸び率[%]	450以上	JIS K 6251
引裂強さ [N/mm]	30以上	JIS K 6252
硬度	50以上	JIS K 6253 タイプA
混合比重	1.1～1.3	JIS Z 8807

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。