

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 ポリマーセメントモルタル（アクリル系）

〔製品名称〕 ザインSP-L

項目	性能・性状
主成分	セメント系粉体（粉末樹脂・短繊維）
配合比	粉体：水=20：4.0～4.5
外観	灰色繊維入り粉体
比重	1.2±0.1（23±2℃）
可使時間(分)	約 60（20℃・1 kg）

【品質規格】 欠損部充てん用ポリマーセメントモルタル・断面修復ポリマーセメントモルタル品質規準(案)による。

品質項目		試験結果	品質規格値	備考
だれ	下がり量 (mm)	0	5 以下	【品質規格】 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修『建築改修工事監理指針』 欠損部充てん用ポリマーセメン トモルタル・(※)断面修復ポリマ ーセメントモルタル品質規準 (案)による。
	表面状態	ひび割れの発生無し	ひび割れの発生 が無いこと	
曲げ強さ (N/mm ²)		6.4	6.0 以上(※)	
圧縮強さ (N/mm ²)		31.3	20.0 以上(※)	
接着強さ (N/mm ²)	標準状態	1.9	1.0 以上(※)	
	湿潤状態	1.5	0.78 以上	
	低温状態	1.8	0.49 以上	
	温冷繰り返し時	1.7	1.0 以上(※)	
透水性		表面に濡れ・水滴の 付着が無し	表面に濡れ・水滴の 付着が無いこと	
吸水量 (g)		0.8	20.0 以下(※)	
透水量 (ml/hr)		0.1	0.5 以下(※)	
長さ変化 (%)		0.08	0.15 以下(※)	