

製品情報

D トップ SQ 遮熱

基本的な製品データ

1 トップコート

項目		性状・性能		備考・規格
配合比	主剤:硬化剤	2:3		重量比
主成分	主剤	イソシアネート樹脂		
	硬化剤	アクリル樹脂		
外観	物理的状態	主剤	液体	
		硬化剤	液体	
	色	主剤	無色～淡黄色	
		硬化剤	任意色	
固形分(%)	主剤	26.5 ± 3	JIS K5601	
	硬化剤	58.4 ± 3		
屈曲性(mm)		3.0 合格	JIS K5600 23°C	

D トップ SQ 遮熱の日射反射率(%)			
色	全波長域 (300 nm ~ 2,500 nm)	近紫外及び可視光域 (300 nm ~ 780 nm)	近赤外域 (780 nm ~ 2,500 nm)
D トップ SQ 遮熱 ライトグレー	52.6	47.7	59.1
D トップ SQ 遮熱 ミントグリーン	43.7	32.3	58.9

※「近赤外線域」における日射反射率が 50.0%以上であることが、「グリーン購入法適合品」の条件となっています。

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。