製品試験成績書

シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F

〔種　　別〕エポキシ樹脂系接着剤（３０分硬化型）

〔製品名称〕エバーボンドＧＰ＃３

項　　目		性　能　・　性　状
主成分	主　剤	エポキシ樹脂
	硬化剤	ポリチオール
配合比		主剤：硬化剤＝1：1
荷姿:容量		主剤 250g/チューブ入り・硬化剤 250g チューブ入り
使用有効期間		１２ヶ月

測定項目		測定値	社内規格値
外　　観	主　剤	白色パテ状	白色パテ状であること
	硬化剤	黒色パテ状	黒色パテ状であること
混合比重（g/cm ^{3}）		1.5	1.5±0.1
可使時間（分）　（23±2℃）		20	25±5
硬化時間（分）　（23±2℃）		30	30±10
曲げ強度（N/mm ^{2}）（23±2℃）		31.6	30 以上
圧縮強度（N/mm ^{2}）（23±2℃）		61.1	50 以上

［改定］2024 年 4 月 1 日