

プロダクトデータシート

シーカメント®1100NT-AS

ポリカルボン酸系 高性能AE減水剤（収縮低減タイプ）

概要

シーカメント®1100NT-AS（標準形）は、シーカのポリカルボン酸系ポリマーに収縮低減成分を配合した高性能A E 減水剤です。収縮低減成分の作用によって、コンクリートの収縮ひずみ低減の補助として使用できます。一般強度から70 N/mm²程度の高強度コンクリート、高流動コンクリートまで広範囲に対応でき、高強度領域でも粘性が低く施工性の良いコンクリートが製造できます。

用途

- 70 N/mm²程度までのコンクリート
- 高流動コンクリート
- 高い耐久性を必要とするコンクリート
- 水密性を求められるコンクリート

性質 / 特長

- 通常の高性能AE減水剤と比較して、コンクリートの収縮ひずみを5～15 %低減できます。
- 一般強度から高強度、高流動コンクリートまで広範囲に対応できます。
- スランプやフロー保持性に優れ、コンクリートの扱いが容易です。
- コンクリートの粘性が低く、施工性の良いコンクリートが製造できます。
- 無塩化タイプです。

認証 / 規格

JIS A 6204 高性能AE減水剤 標準形（1種）

製品情報

主成分	ポリカルボン酸系化合物とポリアルキレングリコール系誘導体
荷姿	タンクローリー、18 kg缶（18 kg缶は受注生産）
保存期間	缶の場合、未開封で直射日光を避け、冷暗所に保管して6カ月
保管状態	<ul style="list-style-type: none">直射日光を避け、冷暗所で密封して凍結しないように保管して下さい。開封後はできるだけ早く使い切るようにし、異物が混入しないように注意して下さい。凍結した場合（氷点：-2℃）は自然解凍させた後、よく混合して使用して下さい。
外観/色	黄褐色液体
密度	1.020～1.100 g/cm ³
塩化物イオン (Cl ⁻)量	0.00 % 塩化物イオン量および全アルカリ量は分析値例
全アルカリ量	0.4 % 塩化物イオン量および全アルカリ量は分析値例

技術情報

品質項目		標準形 規格値	シーカメント® 1100NT-AS
減水率 (%)		18以上	23
ブリーディング量 の比 (%)		60以下	13
凝結時間の差 (min)	始発	-60~+90	+30
	終結	-60~+90	+30
圧縮強度比 (%)	材齢 7日	125以上	151
	材齢 28日	115以上	139
長さ変化比 (%)		110以下	88
凍結融解に対する 抵抗性 [相対動弾性係数 (%)]		60以上	90
経時変化量 (60分後)	スランプ (cm)	6.0以下	6.0
	空気量 (%)	± 1.5以内	-0.4
塩化物イオン (Cl ⁻) 量 (kg/m ³)		0.02以下	0.00
全アルカリ量 (kg/m ³)		0.30以下	0.02

使用量はセメント質量に対してシーカメント®1100NT-ASは1.5%使用
塩化物イオン量および全アルカリ量は、シーカメント®1100NT-ASの分析値より算出

施工情報

推奨使用量

- セメント質量に対して1.0~4.0%の範囲で、目標とする単位水量が得られるように、あらかじめ試験練りによって確認して下さい。
- コンクリートの空気量調整にはシーカのAE剤を使用して下さい。
- 通常のAE減水剤同様に練混ぜ水に混合して使用して下さい。

製品データの基礎

このプロダクトデータシートに記載されたすべての技術データは、研究所でのテストを基にしています。実際の測定データは、当社ではコントロールできない環境の相違のために異なる可能性があります。

- 下さい。
- 色は時間と共に多少変化しますが、性能上は問題ありません。

使用上の注意

- 減水率、凝結時間、収縮低減効果などの性能は、コンクリートの材料（セメント、骨材など）、コンクリートの配合、温度、養生などの条件により変わる場合があります。
- コンクリート用化学混和剤はコンクリート材料の一つであり、コンクリートの品質を保証するものではありません。
- 推奨する使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試験練りを行って下さい。
- 他の異なった混和剤との混合使用は避けて下さい。
- ナフタレン系やメラミン系の流動化剤は使用しないで

健康と安全に関する情報

- 混和剤タンク内への立入りは禁止です。
- 長時間皮膚に触れたり、目や口に入らないように注意して下さい。
- 皮膚に付着した場合は水と石鹸で速やかに洗い流して下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上大量の水で洗い流し、飲込んだ場合は直ちに吐かせて、口腔内を洗い、医師の診断を受けて下さい。
- 詳細は安全データシートを参照して下さい。
- 廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。

規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照下さい。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。C15各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7

赤坂Kタワー7F

Phone: 03-6434-7291

jpn.sika.com



プロダクトデータシート
シーカメント®1100NT-AS
4月 2023, Version 01.04
021301011000001735

Sikament-1100NTAS-ja-JP-(04-2023)-1-4.pdf