

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 注入材（パテ状エポキシ樹脂）

〔製品名称〕

シーカデュア® EP-100 W

（旧名称：エバーボンド EP-100 W（冬用））

項 目	主 剤	硬化剤	備 考
主 成 分	エポキシ樹脂	アミン混合物・防錆材	
外 観	乳白色グリス状	淡褐色グリス状	目視法
混 合 比（混合比重:23±2℃）	主剤：硬化剤=2：1（1.1±0.1g/cm ³ ）		比重カップ法
可 使 時 間（分）（15±2℃：300g）	約 90		温度上昇法
使 用 有 効 期 限	12 ヶ月		

【品質規格】 JIS A 6024:2015(パテ状エポキシ樹脂)による。

品 質 項 目	試 験 条 件	測 定 値	品 質 規 格 値
接着強さ A法 (MPa)	標準条件 B 23±2℃	8.8	6.0 以上
	低温条件 B 5±1℃	9.6	3.0 以上
曲げ強さ B法 (MPa)	標準条件 B 23±2℃	61.6	30.0 以上
圧縮強さ A法 (MPa)	標準条件 B 23±2℃	70.0	50.0 以上
硬化収縮率 (%)	標準条件 B 23±2℃	0	3.0 以下
初期硬化性 (MPa)	低温条件 F 5±1℃	3.6	2.0 以上