

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 プライマー（ポリマーセメントモルタル用）

〔製品名称〕 シーカデュア[®] D F 浸透性プライマー

（旧名称：D F 浸透性プライマー）

測定項目	測定結果	社内規格値	備考
外観	乳白色液体で異物・ 固まりが無い	乳白色液体で異物・ 固まりが無いこと	目視による
比重	1	1.0 ± 0.1	JIS K 6833
粘度 (mPa・s)	2	3.0 ± 2.0	〃
固形分 (%)	15.8	15.0 ± 1.0	—
PH	7.7	7.5 ± 1.0	—