

# 試験成績書

## ダイナトーチ DT#250

### 基本的な製品データー

#### 1 改質アスファルトシート(トーチ工法用)

項目	結果	備考・規格
1巻の質量(kg)	23.4	—
1巻の長さ(m)	8.10	—
幅(mm)	1,003	—
厚さ(mm)	2.5	3.5 以上
単位面積質量(g/m <sup>2</sup> )	2,884	剥離材を含まず
接合強さ(N/cm)	72	50 以上
耐へこみ性	合格	穴が生じない
耐疲労性	合格	ひび割れ・裂け・破断が生じない
外観	合格	異常な皺・反り・層間剥離が生じない
耐熱性	垂れ下がり長さ(mm)	0
	外観	垂れ落ちおよび発泡が生じない

項目	長手方向	幅方向	備考・規格
引張強さ (N/cm)	無処理	120	80 以上
	加熱後	118	無処理試験値の 80%以上
	アルカリ浸漬後	121	
伸び率 (%)	無処理	22	15 以上
	加熱後	19	無処理試験値の 80%以上
	アルカリ浸漬後	24	
寸法変化率(%)	-0.2	+0.3	0.0±1.0
引裂強度(N)	40	54	20 以上
抗張積(N·%cm)	2,640	2,808	2,000 以上
項目	表面	裏面	備考・規格
耐折り曲げ性	無処理	—	-15°Cで、亀裂が生じない
	加熱後	—	-5°Cで、亀裂が生じない

※規格: JIS A6013(露出单層防水用・R種・II類)

#### 免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。