

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F  
TEL. 03-6434-7291

[種別] 一材型ポリマーセメント系下地調整塗材(厚塗材)

[製品名称] シーカデュア<sup>®</sup>ザインST

(旧名称: ザインST)

項目	性能・性状
主成分	セメント系粉体(粉末樹脂・短繊維)
配合比	粉体:水=20:4.0~4.5
比重	1.6±0.1
外観	灰色短繊維入り粉体
可使用時間(分)	約60 (20℃・1kgスケール)

【品質規格】 J I S A 6 9 1 6 ( 2 0 1 4 ) 建築用下地調整塗材 2種 セメント系下地調整塗材(厚塗材:CM-2)

品質項目		試験結果	品質規格値	備考
付着強さ (N/mm <sup>2</sup> )	標準時	1.5	1.0以上	J I S A 6 9 1 6
	低温時	1.3	0.7以上	
耐ひび割れ性		ひび割れを認めない	ひび割れが生じないこと	
吸水量(g)		0.4	2以下	
透水量(m <sup>3</sup> /h)		0.1	0.5以下	
長さ変化(%)		0.07	0~-0.15以下	
軟度変化(%)		5.5	-20~20	
耐衝撃性		割れ及びはがれを認めない	割れ及びはがれがないこと	
曲げ強さ(N/mm <sup>2</sup> )		7.4	5.0以上	
圧縮強さ(N/mm <sup>2</sup> )		26.5	10.0以上	
耐久性 (複層仕上塗装)		割れ、膨れ及びはがれを認めない	割れ、膨れ及びはがれがなく	
		付着強さ 1.3N/mm <sup>2</sup>	付着強さが1.0N/mm <sup>2</sup> 以上ある事	
耐久性 (陶磁気質タイル)		割れ、膨れ及びはがれを認めない	割れ、膨れ及びはがれがなく	
		付着強さ 2.2N/mm <sup>2</sup>	付着強さが0.6N/mm <sup>2</sup> 以上ある事	