

試験成績書

改質アスファルトコーティング

基本的な製品データー

1 コーティング材(トーチ工法用)

項目	性状・性能	備考・規格
容器の中での状態	合格	塊や沈殿が無く均質であること
作業性	合格	ハケ塗りに支障が無いこと
塗膜の状態	合格	割れ・膨れ・穴および剥れが無いこと
加熱残分(%)	79.4	160°C・1hr 78±5
比重	1.33	比重カップ法 1.35±0.05
粘度(Pa·s)	795	B8U型粘度計 800±100(25°C)
引火点(°C)	61	60±5
耐熱試験(※1)	合格	発泡の無いこと 6 mm以上のダレ・ズレの無いこと
折り曲げ試験(※2)	合格	クラック・パネルからの剥離が無いこと

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。

※1「ASTM D 2832.8.5(60°Cにおける挙動)」に準拠

※2「ASTM D 2832.8.6(0°Cにおける挙動)」に準拠

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1丁目2番7号赤坂Kタワー7階

2023年4月 Version 01

<https://ipn.sika.com/>