

試験成績書

Sarnafil(サーナファイル)S327-12L

基本的な製品データー

1 塩ビシート防水材

試験項目		物性値		JIS 規格	
		長手方向	幅方向		
寸法(m)		10	2.0		
厚さ(mm)		1.2			
引張性能	引張強さ(N/cm)	496	424	240 以上	
	伸び率(%)	22	22	15 以上	
引裂性能	引裂強さ(N)	155	171	50 以上	
温度依存性	試験温度(60°C)	363	336	100 以上	
	試験温度(-20°C)	31	21	7.5 以上	
加熱伸縮性状		伸縮量(mm)	-0.2	伸び 2 以下 縮み 4 以下	
劣化処理後の 引張性能	引張強さ比 (%)	加熱処理	101	99	
		促進暴露処理	104	96	
		アルカリ処理	105	101	
	伸び率比 (%)	加熱処理	101	102	
		促進暴露処理	102	101	
		アルカリ処理	105	102	
伸び時の劣化性状		加熱処理	合格	合格(※1)	
		促進暴露処理	合格	合格(※1)	
		オゾン処理	合格	合格(※1)	
接合性状	接合引張強さ (N/cm)	無処理	430	240 以上	
		加熱処理	426	190 以上	
		アルカリ処理	419	190 以上	

[JIS A6008 適合品・認証番号:CECN09001]

試験方法:JIS A6008 (合成高分子系ルーフィングシート) 補強複合塩ビによる。

(※1) いずれの試験片にもひび割れがあつてはならない。

※上記物性値は測定データの代表値であり、保証値ではありません。

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。