

プロダクトデータシート

Sikagard®-6060

スプレータイプ 瀝青系アンダーボディーコーティング

代表的な製品データ (その他の情報は安全データシートを参照)

主成分	瀝青溶液
色 (CQP001-1)	ブラック
硬化機構	空気乾燥
密度 (未硬化)	1.1 kg/l
固形分	65 %
施工温度範囲	15 ~ 25°C
フィルム厚	ウェット 600 µm ドライ 400 µm
タックフリータイム	75分 ^A
乾燥時間	3.5時間 ^A
適用温度範囲	-25 ~ 80 °C
保存期間	24か月 ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. h.

B) 5 ~ 25 °Cで保管

製品概要

Sikagard®-6060は、優れた防錆性および遮音性能を有し、耐久性に優れたチキソ性瀝青系保護コーティングです。自動車のアンダーボディの効果的な保護に適しています。本製品は、糸引きやミストのムラがなくスプレー可能で、液だれしません。

Sikagard®-6060は、前処理なしで各種塗料、金属用プライマー、金属およびPVCに対して優れた接着性を示します。乾燥後は強靱な塗膜を形成し、金属を腐食から保護します。

特長

- 非常に優れた施工性(垂れや液だれがない)
- 多様な被着材への良好な接着性
- 優れた防音性と吸音性
- 速乾性
- 融雪剤(塩)に対する耐性
- 高固形分

適用範囲

Sikagard®-6060は、タイヤハウスや車両下回りなどの見えない部位における補修および保護に使用される、スプレータイプの防錆コーティング剤です。上塗り塗装を必要としない用途に適しています。本製品は施工経験のある専門業者での使用を前提としています。実際の被着材と作業環境で試験を実施し、接着性と材料の適合性を必ず確認してください。

耐薬品性

Sikagard®-6060は、水、海水、塩噴霧、油脂、アルカリ、酸に対して耐薬品性があります。

上記は一般的な情報です。特定な用途についての情報は、ご要望に応じて提供いたします。

施工方法

下地処理

表面は表面は清浄で乾燥しており、錆、ホコリ、グリスが無い状態にしてください。金属素地(未塗装鋼材など)の場合、防錆性を向上させるために前処理が必要です。

施工

Sikagard®-6060は、軽量エアレススプレーまたはエアミックスガン(空気圧約3~6 bar)で塗布できます。塗布には、Sika® SCPガン(加圧カップ式)またはSika® UBCガン(吸引式)を使用してください。

使用する前に缶を約40回振ってください。スプレーする前に隣接面を養生してください。缶を直立状態で保持し、室温で約25cm離れた位置から、均一な塗膜を形成するため格子状にスプレーします。Sikagard®-6060は、垂れがなく施工できます。厚塗りが必要な場合、各層の間で乾燥させてください。スプレー方法を変えることで、さまざまなテクスチャを得ることができます。

ブレーキ、エンジン、排気システムの部品にはスプレーしないでください。

除去

未硬化のSikagard®-6060は、Sika® Remover-208を使用して工具や装置から除去することができます。硬化後は、機械的手段でのみ除去可能です。

手や皮膚に付着した場合は、Sika® Cleaner-350Hなどのハンドワイブまたは適切な工業用ハンドクリーナーと水を使用し、直ちに洗い流してください。皮膚には溶剤を使用しないでください。

上塗り塗装

Sikagard®-6060は、上塗り塗装はできません。

その他の情報

ここに記載された情報は、一般的な指針として提供しております。具体的な施工に関するご相談につきましては、シーカ・ジャパン(株)までお問い合わせください。

以下の資料はご要望に応じて提供いたします。

・安全データシート (SDS)

荷姿

缶	1 l
ジェリー缶	10 l
ドラム缶	60 l

データについて

このプロダクトデータシートに記載されたすべての技術データは、研究所でのテストを基にしています。実際の測定データは、当社ではコントロールできない環境の相違のために異なる可能性があります。

健康と安全に関する情報

化学製品の安全な運搬・作業・保管・廃棄を行うために、物質、環境、毒性その他の安全性に関する情報が記載された安全データシートの最新版を、必ずご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の下条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照ください。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。

プロダクトデータシート

Sikagard®-6060

Version 02.01 (06 - 2026), ja_JP

013913010603001000

シーカ・ジャパン株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7

赤坂Kタワー7F

Phone: 03-6434-7291

jpn.sika.com

