

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 注入材（低粘度形注入エポキシ樹脂）

〔製品名称〕

シーカデュア® EP-400 M

（旧名称：エバーボンド EP-400 M（一般用））

項 目	主 剤	硬 化 剤	備 考
主 成 分	エポキシ樹脂	アミン混合物・防錆材	
外 観	淡黄色透明液体	淡褐色透明液体	目視法
混 合 比（混合比重:23±2℃）	主剤：硬化剤=3：1（1.1±0.1g/cm ³ ）		比重カップ法
可 使 時 間（分）（25±2℃：300g）	60		温度上昇法
使 用 有 効 期 限	12ヶ月		

【品質規格】 JIS A 6024:2015(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)による。

品 質 項 目		試 験 条 件	測 定 値	品 質 規 格 値
粘 度 (mPa・s)		標準条件 A 23±2℃	155	100 ~ 1,000
		標準条件 B 23±2℃	10.4	6.0 以上
接 着 強 さ A 法 (MPa)		湿潤条件	9.2	3.0 以上
		乾湿繰返し条件	7.9	3.0 以上
引 張 特 性 A 法	引張強さ (MPa)	標準条件 B 23±2℃	48.2	15.0 以上
	破壊時伸び (%)	標準条件 B 23±2℃	3	10 以下
硬 化 収 縮 率 (%)		標準条件 B 23±2℃	2	3 以下
加 熱 減 量 A 法	質量変化率 (%)	高温条件 B 110±3℃	2	5 以下
	体積変化率 (%)	高温条件 B 110±3℃	1	5 以下