

製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F



〔種 別〕 一材型ポリマーセメント系下地調整塗材

〔製品名称〕 ザインSPカチオンフィラー

項 目	性 能 ・ 性 状
主 成 分	セメント系粉体（粉末樹脂）
配 合 比	粉体：水＝12：4.0～4.8
比 重	1.2±0.1
外 観	灰色粉体
可 使 時 間（分）	約 60 （20℃・1 kgスケール）

【品質規格】 J I S A 6 9 1 6 （ 2 0 1 4 ） 建築用下地調整塗材 2種 セメント系下地調整塗材（C-2）

品 質 項 目		試 験 結 果	品 質 規 格 値	備 考
付着強さ (N/mm ²)	標 準 時	2.5	1.0 以上	J I S A 6 9 1 6
	低 温 時	1.4	0.7 以上	
耐 ひ び 割 れ 性		ひび割れを認めない	ひび割れが生じないこと	
吸 水 量 (g)		0.4	1 以下	
軟 度 変 化 (%)		-2.7	- 20～20	
耐 衝 撃 性		割れ及びはがれを認めない	割れ及びはがれがないこと	
耐 久 性 (複層仕上塗装)	割れ、膨れ及びはがれを認めない		割れ、膨れ及びはがれがなく	
	付着強さ 1.8N/mm ²		付着強さが1.0N/mm ² 以上ある事	