

プロダクトデータシート

シーカ®ルガゾールC

コンクリート打継目処理剤
NETIS 登録番号 KT-140119-VE

概要

シーカ®ルガゾールCは、グルコン酸塩を主成分とするコンクリート打継目処理剤です。コンクリート打継目に散布または塗布することにより、コンクリート表面薄層部の凝結・硬化を遅延させ、高圧洗浄機などで、レイトンスや脆弱部の除去を容易にまた均一に行うことができます。

シーカ®ルガゾールCは建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術 建技審証第0220号）を一般財団法人 土木研究センターより取得すると共にNETIS（新技術情報提供システム）に登録しています。

用途

- コンクリートの水平打継目処理
- 骨材洗い出し化粧仕上げなど

性質 / 特長

- コンクリート打継面のレイトンスや脆弱部を容易、かつ均一に除去できます。
- コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイトンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。
- コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。
- ウエットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。
- コンクリートや鉄筋に悪影響を与えません。

製品情報

主成分	グルコン酸塩
荷姿	18 kg 缶
保存期間	未開封で直射日光を避け、冷暗所に保管して12 カ月
保管状態	- 直射日光を避け、冷暗所で密封して凍結しないように保管して下さい。また、開封後はできるだけ早く使い切るようにし、異物が混入しないように注意して下さい。 - 凍結した場合（氷点：-1℃）は自然解凍させ、よく混合して使用して下さい。
外観 / 色	淡褐色液体
密度	1.05 ～ 1.07 g/cm ³
粘度	5 mPa・s 測定値例
pH 値	8.0 測定値例

使用量

- 標準使用量は原液で300 g/m²です。(200 ~ 400 g/m²)
- シーカ®ルガゾールCはコンクリート水平上面に散布して使用します。
- コンクリート打設後コテなどを用いてコンクリート表面をならします。
- プリーディング水が収まる頃に(凝結始発前に)噴霧器などでシーカ®ルガゾールCをコンクリート表面に均一になるように散布します。
- 散布後、養生マットなどで覆い、乾燥や雨から保護して下さい。
- 6~24時間後に高圧洗浄機などでコンクリート表面の薄層部を洗い流します。(水が使用できない場合はジェットタガネなどを使用して下さい)
- 洗い出し終了後のコンクリートは十分に養生を行って下さい

製品データの基礎

このプロダクトデータシートに記載されたすべての技術データは、研究所でのテストを基にしています。実際の測定データは、当社ではコントロールできない環境の相違のために異なる可能性があります。

使用上の注意

- コンクリート洗い出し可能時間や洗い出し深さはコンクリートの材料(セメント、骨材など)、配合、温度などの条件により変わる場合があります。
- 推奨する使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試験を行った上でご使用下さい。
- 高強度コンクリートに使用する場合は通常より洗い出しに時間が掛かる傾向がありますので、あらかじめ試験を行うことをお勧めします。
- 側型枠が近くにある位置での水平打継目処理の際はシーカ®ルガゾールCが型枠面に沿って流入することがあるため、散布をひかえるか、防止用の面木、垂木などをコンクリート天端に固定し防止して下さい。
- 一度開封され、材料が比較的長時間直射日光に曝された場合、色が抜けて透明に近くなる場合がありますが、性能に変化はありません。
- 多量のシーカ®ルガゾールCを誤ってコンクリート面に散布したり、こぼした場合は、シーカ®ルガゾールCおよびその部分のコンクリートを除去して下さい。

健康と安全に関する情報

製品を使用する前に、該当する最新の安全データシートをご参照ください。化学製品の安全な作業・保管・廃棄を行うために、物質、環境、毒性その他の安全性に関する情報が記載された安全データシートの最新版を必ずご確認ください。

規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

免責事項

シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものでもありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシートの最新版をご参照ください。プロダクトデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。C15 各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカ本社法務部による許可が必要となります。

シーカ・ジャパン株式会社

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7
赤坂Kタワー7F
Phone: 03-6434-7291
jpn.sika.com



プロダクトデータシート
シーカ®ルガゾールC
06月 2025
021405011000000009