

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F  
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 エポキシ樹脂系接着剤 (30分硬化型)

〔製品名称〕

シーカデュア® GP 3

(旧名称: エバーボンドGP#3)

項 目		性 能 ・ 性 状
主成分	主 剤	エポキシ樹脂
	硬化剤	ポリチオール
配合比		主剤: 硬化剤=1:1
荷姿:容量		主剤 250g/チューブ入り・硬化剤 250g チューブ入り
使用有効期間		12ヶ月

測定項目		測定値	社内規格値
外 観	主 剤	白色パテ状	白色パテ状であること
	硬化剤	黒色パテ状	黒色パテ状であること
混合比重 (g/cm <sup>3</sup> )		1.5	1.5±0.1
可使時間 (分) (23±2°C)		20	25±5
硬化時間 (分) (23±2°C)		30	30±10
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> ) (23±2°C)		31.6	30 以上
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> ) (23±2°C)		61.1	50 以上