

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F  
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 2成分形仮止めシール材

〔製品名称〕

シーカデュア® グラウトパック 2

(旧名称：グラウトパック-2)

項目		性能・性状	備考
主成分	基 剤	ウレタン樹脂	淡黄色透明液体
	硬化剤	ポリエーテルポリオール	白色ペースト状
配合比		基剤：硬化剤=1：4	
可使時間(分)	5℃	100±40 以内	タックフリー×0.6
	23℃	50±20 以内	
	30℃	30±10 以内	
使用有効期間		9ヶ月	

## 【社内規格に基づく性能試験】

試験項目		測定値	社内品質規格値	備考
外観	基 剤	異常なし	異物の混入が無いこと	目視による
	硬化剤	異常なし	異物の混入が無いこと	〃
混合比重 (g/cm <sup>3</sup> )		1.4	1.4±0.1	JIS A 1439
混合粘度 (Pa・s)		380	200 ~ 500	BS型回転粘度計(23℃)
タックフリー (分/23℃)		66	50±20	タックフリー×0.6
24時間後の接着性と剥離性		問題なし	適度な接着性があること	歩道板(コンクリート板)に幅30mm厚さ3mmで塗布