

試験成績書

ヘリトップ・中塗り(グリーン・イエロー)

基本的な製品データー

1 トップコート

項目		性状・性能	備考・規格
配合比	主剤：硬化剤	1：4	重量比
主成分	主 剤	非黄変性イソシアネート溶液 高耐光性蛍光顔料	
	硬化剤	アクリルポリオール樹脂溶液	
外 観	物理的 状態	主 剤	液体
		硬化剤	液体
	色	主 剤	淡黄色
		硬化剤	任意色
加熱残分(%)	主 剤	60	
	硬化剤	79	
乾燥時間	指触(20℃)	30 分	JIS K5600-1-1 ¹⁹⁹⁹
	硬化(20℃)	8 時間	
粘 度(KU)		80	25℃
分 散 度(線条法)		30 μ m 以下	
作 業 性(吹付け作業)		支障なし	

免責事項

ここに記載された情報およびその他の助言は、シーカの推奨する通常の条件下で適切に保管、取扱および適用された場合の製品に関するシーカの現在の知識と経験に基づいて誠実に提供されるものです。本情報は、本書で明示的に言及されている用途および製品にのみ適用されます。基材の変更など、用途のパラメータが変更された場合、または別の用途に使用する場合は、シーカ製品を使用する前にシーカの技術サービスにご相談ください。本書に記載されている情報は、製品の使用者が意図された用途や目的に対して製品をテストすることを免除するものではありません。すべての注文は、当社の現行の販売および納品条件に従って受理されます。ユーザーは、常に該当する製品の最新版の製品データシート又は製品カタログを参照する必要があり、そのコピーはリクエストに応じて提供されます。