

Sikaflex®-11FC Quick One

1成分形ポリウレタン系速硬化タイプ弾性下地処理材



荷姿	320ml×10本/ケース×2
色	グレー (DSカラー・ゼロ対応色)
主な用途	各種防水下地処理、クラック補修、ドレン廻り等
特長	速硬化タイプ、BTXフリー
留意点	露出での使用を避けてください。

性状

タイプ				1成分形ポリウレタン系
外観				ペースト状(グレー)
スランプ (mm)	縦	5℃	JIS A1439	0
		50℃		0
	横	5℃		0
		50℃		0
体積損失 (%)			JIS A1439	16
有効期限 (月)				6
押出し性 (秒)		23℃	JIS A1439	3
深部硬化性 (mm)	5℃	7.5時間	社内試験	1.6
		24時間		3.2
		48時間		4.6
	23℃	7.5時間		2.7
		24時間		4.8
		48時間		6.6
指触乾燥時間 (23℃・分)			JIS A1439	40以内
密度			JIS A1439	1.1

性能

硬化物性	23℃14日	硬度 (A型)	JIS K6251	27
		最大引張応力 (N/㎡)	JIS K6251 ダンベル3号	2.0
		最大荷重時の伸び率 (%)		940
ホルムアルデヒド放散等級				JIS F☆☆☆☆

プライマー

品名	プライマー80
タイプ	1成分形ポリウレタン系
ホルムアルデヒド放散等級	JIS F☆☆☆☆
外観	淡黄色透明 (難黄変タイプ)
有効期限 (月)	9

■ 弊社各種防水材との適合性

防水材の上にSikaflex®-11FC Quick One施工の場合

先施工	適合性
エバーコート SP-100	○
DS カラー・ゼロ	○
エバーコート Zero-1H	○
DS トップ・ゼロ	○

Sikaflex®-11FC Quick Oneの上に防水材施工の場合

後施工	プライマー	適合性
エバーコート SP-100	なし	○
DS カラー・ゼロ		○
エバーコート Zero-1H		○
エバーコート Zero-1H	層間プライマーE	○

※Sikaflex®-11FC Quick One施工時は、各防水材に対してプライマー80をご使用ください。

注意事項

安全対策

- ①取扱い中は保護手袋・保護眼鏡・前掛けを使用してください。
- ②密室での作業においては、換気を十分に行ってください。
- ③作業の状況に応じ、保護マスク等を着用してください。
- ④取扱い後は手洗い・うがいを十分に行ってください。
- ⑤直接皮膚に触れないようにしてください。
- ⑥目に入らないようにしてください。
- ⑦蒸気を吸い込まないでください。
- ⑧飲み込まないでください。
- ⑨使用中は禁煙を厳守してください。
- ⑩硬化するまで触れないでください。
- ⑪廃棄処理は、産業廃棄物処理業者に委託してください。

応急処置

- ①皮膚に付いた場合はすぐに付着物をウエス等で拭き取り、大量の水と石けんでよく洗ってください。
- ②かゆみや炎症が発生した場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ③目に入った場合は清浄な水で十分に洗浄し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- ④蒸気を吸って気分が悪くなった場合は、直ちに空気の新鮮な場所に移動してください。
- ⑤頭痛等の異常がある場合は速やかに医師の診断を受けてください。
- ⑥飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、直ちに医師の診断を受けてください。

取扱い場所

- ①火気のあるところでは絶対に使用しないでください。
- ②取扱い場所には局所排気装置を設けてください。
- ③子供の手の届く場所に置かないでください。

保管

- ①密閉し、直射日光・火気・湿気・水を避け、屋内で保管してください。
- ②有効期限内に使用してください。
- ③開封後は速やかに使い切ってください。

下地処理用途以外の 使用禁止

本品は下地処理用に開発された製品ですので、本用途以外には絶対に使用しないでください。

※詳細な内容は、安全データシート(SDS)を参照してください。

※本カタログ記載商品は改良のため、仕様は予告なく変更させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

※本書の記載データ、数値などは当社にて選定した代表値を示したものであり、保証値ではありません。

免責事項:シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカ製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。



製品・工法に関するお問い合わせはホームページのお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。
<https://jpn.sika.com/ja/system/contact-us.html#construction>

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F TEL. 03-6434-7291

BUILDING TRUST

