

# 製品試験成績書



シーカ・ジャパン株式会社  
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F  
TEL. 03-6434-7291

〔種 別〕 防錆材

〔製品名称〕

シーカデュア® EP-300

(旧名称: エバーボンド EP-300)

項 目	主 剤	硬化剤	備 考
主 成 分	エポキシ樹脂	アミン混合物・防錆材	
外 観	淡黄色透明液体	淡褐色透明液体	目視法
混 合 比 (混合比重:23±2°C)	主剤:硬化剤=2:1 (1.1±0.1g/cm <sup>3</sup> )		比重カップ法
可 使 時 間 (分) (25±2°C:300g)	140		温度上昇法
使 用 有 効 期 限	12ヶ月		

【品質規格】 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築改修工事監理指針』鉄筋コンクリート用防せい材の品質基準(案)による。

試験項目	試験結果	品質規格値	
耐アルカリ性試験	塗膜に異常を認めない	塗膜に異常が認められないこと	
鉄筋に対する付着強さ試験(N/mm <sup>2</sup> )	14.5	7.8以上	
防せい性試験	処理部(%)	99	防せい率 50%以上
	未処理部(%)	29	防せい率 -10%以上